

technický list

PARKO KOMBI



- Vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, která splňuje parametry normy ČSN EN 1338, výroba probíhá dle kontrolního zkušebního plánu.
- Dlažba je vyrobena z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Dlažba zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:
 - vysokou pevnost a odolnost proti obrusu
 - mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům v prostředí XF4
- Má velmi dobré protiskluzové vlastnosti.
- Nášlapová vrstva je již při výrobě ošetřena speciální hydrofobizační přísadou, která výrazně přispívá k utěsnění kapilár a omezuje tvorbu výkvětů. Takto ošetřená dlažba je odolnější proti znečištění a snadno se udržuje.
- Exclusive surface – je dodatečný impregnační nástřik, který zamezuje tvorbě výkvětů, omezuje nasákavost dlažby a výrazně usnadňuje údržbu plochy.

Tabulka parametrů dle ČSN EN 1338

| Základní charakteristika | Vlastnosti | | | Harmonizované technické specifikace |
|---|--|--------|----------|-------------------------------------|
| Dovolené odchylky rozměrů (mm) | Délka | Šířka | Tloušťka | ČSN EN 1338 |
| Tloušťka bloku < 100 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 3 mm | ČSN EN 1338 |
| Tloušťka bloku > 100 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 4 mm | ČSN EN 1338 |
| Odolnost vůči povětrnostním vlivům a CHRL | Třída 3 ≤ 1,0 kg / m ² po 100 cyklech | | | ČSN EN 1338 |
| Pevnost v příčném tahu | ≥ 3,6 MPa | | | ČSN EN 1338 |
| Odolnost proti obrusu | ≤ 18 000 mm ³ / 5 000 mm ² | | | ČSN EN 1338 |
| Odolnost proti skluzu | Vyhovující 45 | | | ČSN EN 1338 |

Použití dlažby se liší v závislosti na výšce prvku:

- Skladebná dlažba vysoká **6 cm** je určena k dláždění pochůzích ploch a také pro plochy s občasným provozem vozidel do **3,5 t**, jako jsou příjezdy k RD, chodníky, pěší zóny, historická prostranství, terasy, zahrady apod.
- Sestava tří kamenů s velmi malým zkosením hran (**mikro fazeta**) je vhodná ke dláždění u **nákupních center**, nebo pro **cyklistické stezky**.

Zásady pokládky zámkové betonové dlažby:

Na vyspádanou a zhutněnou podkladní vrstvu se stejnoměrně urovná lože ze štěrkodeřt v tloušťce 25 – 40 mm. Meziprostor se vyplní štěrskem a zarovná, hotové štěrkové podloží se nesmí zhutňovat, ani se na něj nesmí vstoupit. Při pokládání dlažby se začíná v pravoúhlém rohu, pokud možno od nejnižšího místa plochy. Dlažební kameny se pokládají ve směru od sebe, takže je možno na ně ihned stoupnout. Kameny se kladou na sráz, spáry mezi jednotlivými kameny jsou vymezeny distančníky, které jsou součástí kamene již z výroby. Při pokládce je nutné dodržet šířku spáry 3 – 5 mm pro správnou funkci dlažby při zatížení. Pro dosažení optimálního rozvržení barevného ozvržení barevného odstínu je vhodné pokládat dlažbu z více palet najednou. Dlažbu pokládáme o cca 1 cm výš nad plánovaný rozměr plochy, protože štěrkové podloží zhutněním klesne. Spáry zasypáváme křemičitým pískem, zasypávání provádíme **za sucha**. Před hutněním se plocha nejdříve očistí od spárovacího písku.



U barevných dlažeb, profilovaných dlažeb a dlažebních kamenů bez fazety, je nutné použít hutnicí desku s pryžovým nástavcem. Hutnění provádíme pouze za sucha a v suchém stavu. Poté celou dlážděnou plochu ještě jednou důkladně zasypeme pískem a ponecháme na ploše cca 2 – 3 týdny, a potom plochu zameteme.

Použití vibrační desky:

dlažba výšky 45 mm – hmotnost desky max. 80 kg

dlažba výšky 60 mm – hmotnost desky max. 100 kg

dlažba výšky 80 mm – hmotnost desky max. 180 kg

dlažba výšky 100 mm – hmotnost desky max. 250 kg

Rozměrové a hmotnostní údaje:

| Název výrobku rozměry (d x š x v) cm | Množství (ks / m ²) | Hmotnost (kg / m ²) | Paletizace (m ² / kg) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Parko kombi 30 x 20 x 6 | 7 | | |
| Parko kombi 20 x 20 x 6 | 9 | 125 | 10,8 / 1350 |
| Parko kombi 20 x 10 x 6 | 11 | | |

Upozornění:

Dlažbu Parko kombi je možné koupit pouze po ucelených vrstvách. Jedna vrstva je 1,08 m².

Provedením **barevný mix** vzniká originální barevná kombinace, a tudíž se nemusí shodovat s jinými již realizovanými plochami, nebo fotografiemi z katalogů a dalších propagačních materiálů. Rozdíly v barvě a struktuře povrchu dlažby mohou být způsobeny odlišnostmi použitých materiálů, podmínek zrání a klimatických vlivů, čemuž se výrobce nemůže vyvarovat. Při pokládce je proto nutné odebírat dlažební bloky současně z více vrstev a zároveň i více palet, abychom předešli plošným barevným rozdílům dlážděné plochy. V žádném případě nesmí být zabudovány do konstrukce prvky, které vykazují zjevné vady.

Případný výskyt tzv. **vápenných výkvětů** je přirozeným jevem zrání betonu a nemá vliv na technické vlastnosti výrobku. Jedná se zpravidla o dočasný jev a výrobce se tomuto nemůže vyvarovat. Norma ČSN EN 1338 nepovažuje výskyt vápenných výkvětů za významný a tudíž nemohou být **předmětem pro uznání reklamace**.

Skladování výrobků:

Upozornění:

Provedením **barevný mix** vzniká originální barevná kombinace, a tudíž se nemusí shodovat s jinými již realizovanými plochami, nebo fotografiemi z katalogů a dalších propagačních materiálů. Rozdíly v barvě a struktuře povrchu dlažby mohou být způsobeny odlišnostmi použitých materiálů, podmínek zrání a klimatických vlivů, čemuž se výrobce nemůže vyvarovat. Při pokládce je proto nutné odebírat dlažební bloky současně z více vrstev a zároveň i více palet, abychom předešli plošným barevným rozdílům dlážděné plochy. Při dláždění složitějších a nepravidelných ploch je nutné počítat s vyšším než obvyklým prořezem, který může být i kolem 15%. Prvky dlažby vykazující zjevné vady nesmí být zabudovány do konstrukce, v opačném případě nebude možné uznání reklamace.

Případný výskyt tzv. **vápenných výkvětů** je přirozeným jevem zrání betonu a nemá vliv na technické vlastnosti výrobku. Jedná se zpravidla o dočasný jev a výrobce se tomuto nemůže vyvarovat. Norma ČSN EN 1338, 1339 nepovažuje výskyt vápenných výkvětů za významný a tudíž nemohou být **předmětem pro uznání reklamace**.

Skladování výrobků:

Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.

