

## STŘÍŠKA HLADKÁ LINUS 60x30x10

- Tvarovky z vibrolitého nebo vibrolisovaného betonu v provedení hladké, stípané nebo vymývané, které splňují parametry normy **ČSN EN 771 – 3(A1)**
- Hladké stříšky 60x30x10 LINUS jsou vyráběny vibrolisováním.
- Tvarovky jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Hladké stříšky 60x30x10 LINUS jsou určeny k ukončení horní hrany plotů, dělicích příček a zdí.
- Stříšky jsou na spodní hraně opatřeny tzv. okapničkou, která zabezpečuje odkapávání vody mimo konstrukci zdi, plotu apod.  
Prvky plotových hladkých splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
- Hladké stříšky 60x30x10 LINUS se ukládají na flexibilní stavební lepidlo nebo speciální zdící maltu. Spáry mezi stříškami vyplníme spárovací hmotou s hydrofobní úpravou nebo trvale pružným tmelem.
- Případné rozdíly v barevném odstínu, nebo struktuře prvků mohou být způsobeny použitím přírodních materiálů a proměnných podmínek při vyzrávání výrobků. Dle normy ČSN EN 771 - 3(A1) se výrobce tomuto nemůže vyvarovat a tudíž nejsou tyto odchylky považovány za významné, nesnižují technické vlastnosti prvků a proto nemohou být předmětem **uznání reklamace**.
- Aby se předešlo případným odstínovým rozdílům, je nutné při pokládce odebírat prvky z více palet a vrstev najednou.

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Tloušťka	
Dovolené odchylky rozměrů [mm]				ČSN EN 771-3(A1)
Rozměrové tolerance	± 3mm	± 3mm	± 3mm	
	-5mm	-5mm	-5mm	
Objemová hmotnost	min.1900 kg/m <sup>3</sup>			ČSN EN 771-3(A1)
Třída betonu	Min. C20/25			ČSN EN 771-3(A1)
Mrazuvzdornost	50 cyklů			ČSN EN 771-3(A1)

Nasákavost	$\leq 250\text{g} / (\text{m}^2 \cdot \text{s} 0,5)$	ČSN EN 771-3(A1)
Propustnost vodních par	5/15 ( faktor difuzního odporu – tab. Hodnota )	ČSN EN 771-3(A1)
Přidržnost ( stanovená hodnota )	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Reakce na oheň	<u>Třída A1</u>	ČSN EN 771-3(A1)
Hmotnostní aktivita 226Ra	$\leq 150\text{Bq/kg}$	Vyhláška 307/2002 Sb.
Index hmotnostní aktivity	$\leq 0,35$	

### Rozměrové a hmotnostní údaje.

Název výrobku [ rozměry cm ]	Hmotnost [ Kg/ks ]	Paletizace [ m <sup>2</sup> /Kg ]
Hladká stříška 60x30x10 LINUS	31,4	48/1507

### Upozornění:

Případný výskyt tzv. **vápenných výkvětů** je přirozeným jevem zrání betonu a nemá vliv na technické vlastnosti výrobku. Jedná se zpravidla o dočasný jev a výrobce se tomuto nemůže vyvarovat. Norma ČSN EN 771-3(A1) nepovažuje výskyt vápenných výkvětů za významný a tudíž nemohou být **předmětem pro uznání reklamace**. V případě, že jsou na výrobcích zjištěny zjevné vady či nedostatky, nesmí dojít k zabudování do konstrukce. V opačném případě nebude na pozdější reklamaci brán zřetel.

### Skladování výrobků:

palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích. Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.