

### STŘÍŠKA ROVNÁ 50x30x6,5

- Stříšky z vibrolisovaného betonu v provedení hladké, které splňují parametry normy **ČSN EN 1339**
- Stříšky rovné 50x30x6,5 jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Stříšky rovné 50x30x6,5 jsou určeny k ukončení horní hrany plotů, dělicích příček a zdí.
- Stříšky jsou na spodní hraně opatřeny tzv. okapničkou, která zabezpečuje odkapávání vody mimo konstrukci zdi, plotu apod.  
Prvky plotových stříšek rovných splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
- Stříšky rovné 50x30x6,5 se ukládají na flexibilní stavební lepidlo nebo speciální zdící maltu. Spáry mezi stříškami vyplníme spárovací hmotou, nebo trvale pružným tmelem.
- Případné rozdíly v barevném odstínu, nebo struktuře prvků mohou být způsobeny použitím přírodních materiálů a proměnných podmínek při vyzrávání výrobků. Dle normy ČSN EN 1339 se výrobce tomuto nemůže vyvarovat a tudíž nejsou tyto odchylky považovány za významné, nesnižují technické vlastnosti prvků a proto nemohou být předmětem **uznání reklamace**.
- Aby se předešlo případným odstínovým rozdílům, je nutné při pokládce odebírat prvky z více palet a vrstev najednou.

Tabulka parametrů dle ČSN EN 1339

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1339
≤ 600	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
> 600	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
Odchylky od rovinnosti a zakřivení	Délka prvku	Max. vypouklost	Max. vydutost	ČSN EN 1339
[mm]	300	1,5	1	
	400	2	1,5	
	500	2,5	1,5	
	800	4	2,5	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤ 1,0 kg / m <sup>2</sup> po 100 cyklech			ČSN EN 1339
Pevnost za ohybu	Třída 1 označení S ≥ 3,5 MPa			ČSN EN 1339

Odolnost proti obrušiu	$\leq 18000 \text{ mm}^3 / 5000 \text{ mm}^2$	ČSN EN 1339
Odolnost proti skluzu	Vyhovující 45	ČSN EN 1339

**Rozměrové a hmotnostní údaje.**

Název výrobku [ rozměry mm ]	Hmotnost [ Kg/ks ]	Paletizace [ Ks/Kg ]
Stříška rovná 50x30x6,5	20,5	64/1312

**Upozornění:**

Případný výskyt tzv. **vápenných výkvětů** je přirozeným jevem zrání betonu a nemá vliv na technické vlastnosti výrobku. Jedná se zpravidla o dočasný jev a výrobce se tomuto nemůže vyvarovat. Norma ČSN EN 1339 nepovažuje výskyt vápenných výkvětů za významný a tudíž nemohou být **předmětem pro uznání reklamace**. V případě, že jsou na výrobcích zjištěny zjevné vady či nedostatky, nesmí dojít k zabudování do konstrukce. V opačném případě nebude na pozdější reklamaci brán zřetel.

**Skladování výrobků:**

palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích. Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.